



SCHÖNOX® FIN

Greitai stingstantis ir džiūstantis grindų lyginamasis mišinys cemento pagrindu. Nuglaistytas paviršius turi būti dengiamas grindų danga. Glaistas yra itin smulkios ir plastiškos konsistencijos, todėl juo lengva glaistyti. SCHÖNOX FIN galima dengti iki 5 mm storio sluoksniu, vietomis galima tepti storesnį sluoksnį. Tinka įvairiems paviršiams; gruntuoti nereikia.

Gaminio savybės

- sluoksnio storis iki 5 mm, vietomis gali būti iki 20 mm
- labai gerai sukimba su įvairiais paviršiais
- galima vaikščioti maždaug po 1 valandos
- greitai džiūsta, grindų dangą galima kloti po 2–3 valandų
- labai atsparus gniuždymui
- plastiškos konsistencijos
- itin smulkaus grūdėtumo
- dažniausiai paviršiaus nereikia gruntuoti
- lengva šlifuoti
- mažos sąnaudos – apie 1,3 kg/m²/mm

Paskirtis

- Patalpų grindims, kurios vėliau dengiamos grindų danga, glaistyti itin plonu sluoksniu.
- Greitam remontui.
- Smulkiems paviršiaus nelygumams išlyginti.
- Tinka gyvenamosioms patalpoms, biurams, ligoninėms, mokykloms ir pan.

Pagrindas

SCHÖNOX FIN tinka glaistyti tokiems paviršiams:

- betonas, šlifotas betonas, lyginamaisiais mišiniais dengtas betonas,
- keraminės plytelės,
- gipsinės grindų plokštės,
- medienos plaušų plokštės (jei sluoksnis storesnis kaip 3 mm, glaistyti ne didesnius kaip 7 m² paviršius),
- lengvasis betonas,
- lietas asfaltas,
- senų klijų (atsparių vandeniui) sluoksnis,
- šildomosios grindys.

Pagrindo paruošimas

- Pagrindas turi būti gerai nuvalytas, ant jo negali būti alyvos, riebalų ir t.t.
- Pagrindas turi būti tvirtas ir sausas (maksimalus drėgnis 95%).
- Silpnus paviršiaus sluoksnius reikia pašalinti mechaniškai.

Gruntavimas

SCHÖNOX FIN galima naudoti, prieš tai negruntuojant paviršiaus. Lengvąjį betoną, gipso plokštes, gipso arba anhidrito masę, medieną ir glazūruotą keramiką gruntuoti

reikia. Gruntuojama SCHÖNOX KH arba SCHÖNOX SHP gruntu:

1. Pagrindui apsaugoti nuo drėgmės (KH 1:1 vanduo)
(pvz., gipsas arba mediena)
2. Pagerinti sukibimą su pagrindu (KH 1:3 vanduo)
(pvz., su lengvuju betonu)
3. Pagerinti sukibimą su pagrindu (glotnūs ir neįgeriantys paviršiai, pvz., glazūruota keramika) (SCHÖNOX SHP)

Šepečiu, teptuku, purkštuvu ar kitu įrankiu tolygiai paskirstykite gruntą ant pagrindo. Geriausia jį įtrinti į paviršius; vengti grunto sankaupų.

Lengvąjį betoną ir panašius porėtus paviršius gali reikėti gruntuoti du kartus. Gruntavimo tikslas – paviršiaus įgeriamumo sumažinimas.

Kai gruntuojama siekiant apsaugoti pagrindą nuo glaisto drėgmės (pvz., medinį, gipsinį arba anhidritinį paviršių), glaistyti galima kai gruntas yra visiškai išdžiūvęs (po ~ 24 val.). Keraminės plytelės, dažyti ir kiti neįgeriantys paviršiai gruntuojami gruntu SCHÖNOX SHP.

Techniniai duomenys

- Produkto tipas: cemento/polimerų mišinys
- Spalva: pilka
- Tankis: supakuotų miltelių 1020 kg/m³
- Sluoksnio storis: iki 5 mm, vietomis iki 20 mm
- Sunaudojimo laikas: apie 15–20 min.
- Galima vaikščioti: maždaug po 1 val.
- Šlifavimas: maždaug po 2 val.
- Galima kloti grindų dangą: normaliomis sąlygomis po 2–3 val., priklauso nuo storio
- Darbinė temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C, optimali +10 °C ... +20 °C
- Sąnaudos: apie 1,3 kg/m²/mm
- pH: šarminis (pH 11)

Mišinio proporcijos

- 15 kg SCHÖNOX FIN sumaišoma su maždaug 4,5 l vandens

Naudojimas

- Pasirūpinkite, kad grindų temperatūra būtų +10 °C ... +20 °C ir patikrinkite oro drėgnumą. Santykinis oro drėgnis esant +20 °C temperatūrai turi būti ne mažesnis kaip 35%.
- Paruoškite pagrindą išlyginimui.

- SCHÖNOX FIN miltelius pagal instrukciją sumaišykite su švairiu šaltu vandeniu. Išplakite maišykle iki vienalytės masės 600 aps./min. greičiu. Nesumaišykite daugiau glaisto nei spėsitate sunaudoti per 15–20 minučių.
- Paskirstykite paruoštą masę ant grindų plieniniu glastikliu, kol gausite tinkamo storio sluoksnį.
- Kai visą paviršių reikia glaistyti storesniu kaip 5 mm storio sluoksniu, galima įmaišyti sauso smėlio (0–3 mm frakcijos) iki 50 proc. tūrio.
- Glaistant šildomąsias grindis, šildymas turi būti išjungtas ne vėliau kaip prieš parą iki glaistymo. Šildymą įjunkite maždaug po 1 savaitės ir temperatūrą didinkite palaipsniui.

- Jei reikia glaistyti storesniu sluoksniu (daugiau kaip 5 mm), rekomenduojama naudoti SCHÖNOX EF arba SCHÖNOX RR.

Pakuotė

- 15 kg sandarus, siūtas popierinis maišas su rankena.

Laikymas

- Neatidarius pakuotės tinka naudoti 1 metus. Laikyti sausoje vėsioje vietoje.

Sveikatos apsauga ir aplinkosauga

Ženklinimas

DIRGINANTI Xi

Darbo saugos taisyklės

Saugoti nuo vaikų. Sudėtyje yra >30% cemento. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nuplauti vandeniu su muilu. Laikykitės darbo higienos. Naudokite gaminį atsargiai, kad nedulkėtų. Įrankius plaukite vandeniu, kol masė nesukietėjo.

Daugiau informacijos galima rasti gaminio duomenų lape ir saugos duomenų lape.

Rekomendacijos

Siekiant gerų rezultatų, labai svarbu laikytis nurodytų maišymo proporcijų. Mišinio kietėjimas ir galutinis rezultatas priklauso nuo oro temperatūros, oro ir paviršiaus drėgnio, pagrindo tipo ir būklės.

Dėl didelio medienos drožlių plokščių ir kitokių medinių paviršių paslankumo veikiant drėgmei, glaistą galima naudoti tik tokiam paviršiui užtaisyti arba iki 7 m² dydžio pagrindui glaistyti ne storesniu kaip 3 mm storio sluoksniu.

SCHÖNOX valdymo sistema yra sertifikuota DQS pagal EN ISO 9001 ir EN ISO 14001.

Čia pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir ilgalaike praktine patirtimi. Duomenys yra apytiksliai, jie skirti padėti rasti vartotojui tinkamiausią darbo būdą. Tačiau mes nekontroliuojame vartotojo darbo sąlygų, todėl negalime prisiimti atsakomybės už darbo rezultatus. Kiekvienu atveju rekomenduojama gaminį išbandyti ir nuolat tikrinti darbo eigoje.