



SCHÖNOX[®] TX

Labai mažos emisijos, aukštos kokybės savaime išsilyginantis mišinys

Savaime išsilyginantis mišinys, skirtas betoninių grindų lyginimui, prieš klojant dangą. Tinka šildomoms grindims. Sudėtyje nėra kazeino.

Gaminio savybės

- EMI kodas EC1: labai mažos emisijos
- Vidaus ir lauko darbams
- Savaime išsilyginanti
- Papildyta sintetinė derva
- Mišinio sunaudojimo laikas ~ 35 min.
- Maždaug po 4 val. Galima vaikščioti
- Po 24 val. Galima kloti dangą
- Sluoksniams nuo 3 iki 40 mm
- Galima naudoti pumpavimo įrangą
- Didelis atsparumas spaudimui
- Maži vidiniai įtempimai

Paskirtis

SCHÖNOX TX masė skirta naudoti:

- po grindų dangomis: keramika, PVC, kilimine, kamštine ir kt.
- Danga, prieš epoksidinius dažus
- betono pagrindu ir neapdoroto betono dangoms lyginti
- nuolyžiams formuoti

Pagrindas

SCHÖNOX TX tinka glaistyti ir lyginti:

- cemento grindis (ne mažiau kaip ZE 20)
- grindis, kurių rišamoji medžiaga yra kalcio sulfatas
- betono grindis ir pagrindus (ne mažiau kaip B 25)
- greitai stingstančių cemento grindų sistemas
- apkrovoms atsparius senus pagrindus
- keramines dangas
- teraco

Paviršiaus paruošimas

- Paviršius turi būti pakankamai tvirtas ir atsparus apkrovoms
- Ant pagrindo turi nebūti dulkių, alyvos, riebalų ir kitokių laisvų dalelių.
- Atsilopusius ir atšokusius sluoksnius, pvz., dėl padangų trynimo, pašalinti tinkamu mechaniniu būdu, pvz., šlifuojant, šepetiu, spinduliuojant arba frezuojant.
- Senų vandeniu atsparių klijų likučius, kiek įmanoma, pašalinti mechaniniu būdu.

Gruntavimas

- **Normaliai sugeriančius paviršius, pvz.,** cemento grindis, greitai džiuštančias cemento grindis arba betoną, nugruntuoti SCHÖNOX KH (1:3), o lauke – SCHÖNOX SHP.
- **Nesugeriančius, lygius, tankius paviršius, pvz.,** keramines dangas, nugruntuoti SCHÖNOX KH (neskiestu), o lauke – SCHÖNOX SHP.

- **Stipriai sugeriančius paviršius, pvz.,** betono paviršius, kurie buvo apdoroti spinduliais arba freza, rekomenduojame padengti SCHÖNOX SHP.
- **Paviršius, kurių rišamoji medžiaga kalcio sulfatas, pvz.,** besiūles gipso grindis arba pašlifluotas ir sugeriančias anhidritines besiūles grindis apsaugoti nuo drėgmės padengiant SCHÖNOX KH (1:1) arba SCHÖNOX SHP. Lyginant paviršių storesniu kaip 10 mm sluoksniu, rekomenduojame prieš tai padengti SCHÖNOX SHP gruntu.
- **Grindis, kurių rišamoji medžiaga yra magnezitas,** nugruntuoti SCHÖNOX SHP gruntu.
- **Rekomenduojama sugeriančius paviršius,** nuvalytus smėliasraute, padengti SCHÖNOX SHP, siekiant išvengti akytumo ir dėmių dėl nevienodo paviršiaus sugeriamumo.

Techniniai duomenys

- Sunaudojimo laikas apie 35 min. esant +18 °C
- Galima vaikščioti maždaug po 3 val.
- Galima dengti po 24 valandų, jei sluoksnis ne storesnis kaip 5 mm, po 48 val. grindų dangas (esant 18 °C ir 65% sant. drėgn.)
- Darbinė temperatūra ne žemesnė kaip +5 °C
- Sąnaudos apie 1,8 kg/m² mm

Visi duomenys yra apytiksliai ir priklauso nuo patalpos klimato svyravimų bei pagrindo sugeriamumo.

Mišinio proporcijos

25,0 kg SCHÖNOX TX : 3.75 - 4l vandens

Naudojimas

- SCHÖNOX FA įmaišyti į šaltą, švarų vandenį švariame inde, kad susidarytų vientisa masė. Galima naudoti maišyklę 600 aps./min. greičiu arba maišymo siurbį, pvz., PUTZMEISTER MP 20/25, BERÖ TINO, WAGNER T25 ir PC 25, PFT G4 arba G5, arba panašų įrenginį. Baigus maišymą siurbį ir žarnas reikia būtinai išvalyti.
- Išpilkite glaistą ir paskirstykite jį ant paviršiaus tinkamu įrankiu, pvz., mentele. Jei reikia, pavoluokite dygliuotu voleliu, kad neliktų oro.
- Jei sluoksnis storesnis, prie kylančių konstrukcinių dalių padėkite kraštinę lentelę.

- Grindų šildymą išjungti prieš kelias valandas iki mišinio liejimo ir įjungti praėjus 24 val. po mišinio liejimo.
- Glaisto sluoksnį saugoti nuo per greito išdžiūvimo.
- Darbo įrankius iškart po darbo nuplauti vandeniu.

Pakuotė

- 25,0 kg popierinis maišas

Laikymas

- SCHÖNOX TX laikyti sausoje vėsioje vietoje.
- Galima laikyti 1 metus.
- Atidarytus maišus reikia tuoj pat uždaryti.

Atliekų tvarkymas

- Pakuotę visiškai ištuštinti ir tinkamai utilizuoti.

EMI kodas

- EC1: labai mažos emisijos.

GIS kodas

- ZP1 – Cementinis produktas, su sumažintu chromatų kiekiu.

Pastabos

- Visi duomenys galioja įprastinėmis sąlygomis
- SCHÖNOX TX sudėtyje yra cemento. Medžiagai reaguojant su drėgme vyksta stipri šarminė reakcija, todėl reikia saugoti odą ir akis. Patekus ant odos, gerai nuplauti vandeniu. Patekus į akis, kreiptis į gydytoją.
- Naudodami papildomus gaminius, laikykitės atitinkamų gaminio duomenų lapų nurodymų. Kilus abejonėms, rekomenduojame kreiptis į gamintoją išsamesnės informacijos.



„Akzo Nobel“ įmonė



SCHÖNOX valdymo sistema
yra DQS sertifikuota pagal
ISO 9001 ir ISO 14001

Būtina laikytis visų specialių rekomendacijų, direktyvų, DIN reikalavimų ir saugos duomenų lapuose pateiktų nurodymų. Galioja bendrosios statybų ir technikos taisyklės. Mes garantuojame nepriekaištingą savo gaminių kokybę. Čia pateikiamos rekomendacijos dėl gaminių naudojimo yra pagrįstos bandymais ir praktine patirtimi, tačiau tai tik bendro pobūdžio nurodymai, neįtikrinantis produkto savybių, nes mes nekontroliuojame sąlygų statybos vietoje, darbų atlikimo ir gaminio naudojimo. Išleidus šį gaminio duomenų lapą, ankstesnis duomenų lapas nebegalioja.